



Autoschade afplakband/masking tape

Art.nr. 1065

- Professionele autoschade afplaktape voor diverse soorten autolakken en verfsoorten
- Geschikt voor gebruik in droogcabine of infraroodcabine
- Bestand tegen oplosmiddelen & vocht
- Veroorzaakt geen vlekken op de bestaande lak tijdens het drogen
- Goede kleefkracht, ook op onregelmatige oppervlakken
- Scherpe randen door speciale snijtechniek
- Omdat de tape rekbaar is, is het mogelijk de tape aansluitend langs rondingen aan te brengen
- Rug op rug plakken biedt bescherming tegen loslaten tijdens het spuiten

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Natuurharsrubber op solventbasis
Kleefkracht	5N / 25mm RVS
Drager	Latex geïmpregneerd crêpepapier
Temperatuurbereik	80°C (110°C max. 30 minuten)
Rek tot breuk	8%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Geen, bij verwijderen binnen 5 dagen onder normale omstandigheden
Liner	n.v.t.
Dikte	0.13mm

Toe te passen op de volgende materialen *

Aluminiumsoorten:	• Brute aluminium • Geanodiseerd aluminium
Staalsoorten:	• Blank staal • Gepoedercoat staal • Electrolytisch verzinkt staal • KLT gecoat staal • Gegalvaniseerd staal • Koud gevormd staal
RVS-soorten:	• RVS-1.4401-1.4573-1.4404 • RVS-1.403-1.4554-1.4307
Kunststofsoorten overig:	• Alucabond • Polycarbonaat • PET-A & PET-G • Polyester • PMMA-GS • Polyethyleen (PE) • PMMA-Xt • Polypropyleen (PP)
Lakken:	• Auto & scheepslakken • Schilderwerk

* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl