



Hittebestendige aluminium tape, 50 Mμ

Art.nr. 1090

- Speciaal geschikt voor naadafdichtingen bij rookgaskanalen en het afdichten van leidingen tijdens 'TIG' lassen.
- Geschikt voor afdichten en isoleren van airco, luchtkanalen, leidingen en isolatiepanelen.
- Ook inzetbaar voor het dampdicht afplakken van dubbele beglazing en warmtewering.
- UV-, vocht- & verouderingsbestendig
- Goede lichtweerskaatsing en goede warmtegeleiding

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl solvent
Kleefkracht	15N / 25mm RVS
Drager	Puur aluminium
Temperatuurbereik	-30°C / +120°C (applicatie mogelijk tot een minimale temperatuur van -20°C)
Rek tot breuk	3,5%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Ja
Liner	Gesiliconiseerd papier
Dikte	0.09mm

Toe te passen op de volgende materialen *

Aluminiumsoorten:	• Brute aluminium • Geanodiseerd aluminium
Staalsoorten:	• Blank staal • Koud gevormd staal • KTL gecoat staal
RVS-soorten:	• RVS-1.4401-1.4573-1.4404 • RVS-1.403-1.4554-1.4307
Kunststofsoorten overig:	• Alucabond • PET-A & PET-G • PMMA-GS • PMMA-XT • Perspex • Plexiglas • Altoglas • Polycarbonaat • Polyester • Polyethyleen (PE) • Polypropyleen (PP)
Hout	
Lakken:	• Auto- & scheepslakken • Schilderwerk

* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl